

Snelafbindende poedertegelijm

<b>Basis</b>	Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen.
<b>Kleur</b>	Grijs.

---

## Productvoordelen

---

- Na 3 uur beloopbaar bij 20°C
- Vocht- en vorstbestendig
- Uitstekend verwerkbaar
- Binnen en buiten toepasbaar
- Geschikt voor zeer dichte grestegels
- Hoge aanvangsleeftkracht
- Hoge eindhechting
- Geen verouderingsverschijnselen
- Uitstekend verwerkbaar
- Chromaatarm



---

## Toepassing

---

- Voor een snelle verlijming van tegelwerk, mozaïek en donkergekleurd natuursteen op vormvaste vloeren.
- Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoepassingen.
- Tevens geschikt voor tegels met een vochtopname < 1%, getest conform EN 99.
- In verband met kans op verkleuring, niet geschikt voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 711 Uniflex of 681 Marmercol gebruiken.

---

## Prestaties en eigenschappen

---

<b>Verbruik</b>	1,75-4 kg/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel. Zie ook bij de afbeelding van de vertandingen.
<b>Classificatie</b>	C2F conform NEN EN 12004. Een snelafbindende flexibele cementgebonden poedertegelijm.
<b>Veroudering</b>	795 Uni-Quick vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

---

# 795 uni-quick

## Verwerking

<b>Mengverhouding</b>	25 kg 795 Uni-Quick op ca. 6 liter water. 5 kg 795 Uni-Quick op ca. 1,2 liter water
<b>Wachttijd</b>	Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nog eens flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen.
<b>Open tijd</b>	Binnen 10 minuten de tegels in het lijmbed plaatsen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur.
<b>Verwerkings-temperatuur</b>	Vanaf 5°C tot 25°C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
<b>Verwerkingstijd</b>	De aangemaakte lijm binnen 20 minuten verwerken.
<b>Afbindtijd</b>	3-5 Uur, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en 's nachts boven de 0° C te blijven.
<b>Opslag</b>	Koel, droog en in gesloten verpakking.
<b>Houdbaarheid</b>	6 Maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

## Ondergrond

- De ondergrond dient voldoende druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondergrond vlak, droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig DIN 18 352.
- In buitensituaties verdient het de voorkeur om voor verlijming de ondergrond te voorzien van twee lagen 730 Isoflex. Tevens alle oude keramische afwerkingen verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

## Gebruiksaanwijzing

- Voeg 25 kg 795 Uni-Quick toe aan ca. 6 liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer (ca. 600 tpm), tot een klontvrij geheel.
- De mortel enige minuten laten staan, nogmaals flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen met een voorgeschreven lijmkam (zie afbeeldingen verbruik/vertanding).
- Binnen 10 minuten de tegels met een schuivende beweging in het lijmbed drukken. Controleer hierbij regelmatig of de rugzijde van de tegels voldoende met de lijm in contact is gekomen. Overtollige lijm direct uit de voegen verwijderen.
- De aangemaakte lijm beslist binnen 20 minuten verwerken. Geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen.
- Onder normale omstandigheden, d.w.z. een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%, kan het tegelwerk na 3-5 uur worden afgevoegd.

## Verzendenheid

Zak á 25 kg. Pallet á 42 stuks.  
Doos á 5x5 kg. Pallet á 24 stuks.

Verbruik/vertanding poedertegellijmen:

De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. De keuze voor de vertanding dient zodanig te zijn dat een minimum lijmcontactvlak van 80% wordt bereikt (gelijkmatig verdeeld over de achterzijde van de tegel). Voor buitentoepassingen dient dit 100% te zijn. Dit geldt ook voor zwaarbelaste binnenvloeren, bijv. winkel- en magazijnvloeren. Controleer het lijmcontactvlak regelmatig.

Vertanding nr. 19  
Vb. ca. 1,75 kg/m<sup>2</sup>



Vertanding nr. 12  
Vb. ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>



Vertanding nr. 13  
Vb. ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>



Vertanding nr. 14  
Vb. ca. 4 kg/m<sup>2</sup>



ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.