












TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features unglazed porcelain stoneware

Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTEN FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bla UGL mit Eb ≤ 0,5%)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME NON-ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bla UGL avec Eb ≤ 0,5%)

| | TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE | TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS | REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME | TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT |
|---|---|--|---|--|
|  | Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions | EN ISO 10545-2 | N _a 15cm (%) (mm) • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,6% ±2,0 mm • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±0,5 ±0,5 • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes 0,5 ±1,5 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenflächigkeit - Planéité 0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
|  | Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau | EN ISO 10545-3 | Eb ≤ 0,5% | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
|  | Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion | EN ISO 10545-4 | Medium value 35 N/mm ² min. | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
| | Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture | | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N | Compliant Conforme Erfüllt Conforme |
|  | Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion | EN ISO 10545-6 | 175 mm ³ max | Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³ |
|  | Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire | EN ISO 10545-8 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | ≤9 MK-1 |
|  | Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température | EN ISO 10545-9 | *Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 | Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant |
|  | Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | *Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 | Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant |
|  | Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases | EN ISO 10545-13 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB |
| | Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases | | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB |
| | Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreineriger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines | | UB min. | UA |
|  | Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés | EN ISO 10545-14 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | CLASSE 5 |
|  | Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière | DIN 51094 | No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. | No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée |
|  | Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) | DIN 51130 | *Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré | R10 matt - R11 ultra matt |
| | | ANSI A137.1 (DCOF) | | >0,42 |

* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
 Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.
 Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.